



Hoja técnica

Hoja técnica



PROVIDENCIA

Pintura vinílica interiores

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	VINILICA (ACETATO DE POLIVINILO)
TERMINADO	MATE
VARIEDAD	BLANCO Y 25 COLORES

Propiedades principales

Pintura Vinílica formulada para ser aplicada en interiores con firmeza de colores y buen poder cubriente; recomendada para ser empleada en muros de concreto, yeso, madera y otras superficies no metálicas; presenta un acabado mate. Para su mejor rendimiento, NO se recomienda mezclarla con otros productos.

Datos físicos

DENSIDAD	1.408+/-0.010	g/Litro
VISCOSIDAD (unidades Krebs a 25°C)	98-102	UK
SÓLIDOS EN PESO	55	%
COLORES	25	
ACABADO	MATE	
RENDIMIENTO	4-5	m ² /Litro
pH	8.5+	



Aplicación

Los sustratos deben ser previamente preparados de acuerdo a la naturaleza del mismo, ello implica liberar la superficie de grasa, polvo y costras de pintura degradada, así como salitre y material mal adherido. Se recomienda también rellenar grietas y fisuras de los muros, seguido de un sellado de poros tanto en muros para repintado como en superficies nuevas:

Muros Usados: Sellador Vinílico Coleman 7x1: Mezclar 7 litros de agua
X 1 litro de sellador. Aplicar una mano.

Muros Nuevos: Sellador Vinílico Coleman 7x1: Mezclar 7 litros de agua por
1.5 a 2 litros de sellador. Aplicar una mano.

En el caso de repintado, si existe anteriormente esmalte tipo alquidal, es necesario lijar la superficie perfectamente, con una lija de grano adecuado para el tipo de superficie.

Diluya la pintura a aplicar en un máximo de 10 % con agua limpia, recomendamos no diluir el total del producto si no sólo aquél producto que se va a aplicar inmediatamente, con ello evita que el producto se descomponga en caso de que este sea almacenado.

NO se recomienda mezclarla con otros productos, evite problemas de incompatibilidad.

Para mejores resultados, sugerimos leer la etiqueta del producto antes de ser usado.



Presentación

Tambo	200.00	Lts
Cubeta	19.00	"
Cubeta	4.00	"

Los colores del muestrario son aproximados a los reales, estos datos son orientativos, debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por reclamaciones, se limitara al valor de compra del material y no presupone garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta, debido a la numerosa influencia de factores que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos. Para mayores informes le sugerimos consultar el departamento técnico y de control de calidad. Los valores aquí presentados son especificaciones y no datos concretos de algún lote en particular.

POLIMEROS Y PRODUCTOS QUIMICOS S. A. DE C. V.
DEPARTAMENTO TECNICO Y DE CALIDAD
01 (33) 36 35 58 74, 36 57 06 39, 36 59 37 38 EXT. 114
pppdt@prodigy.net.mx