

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	ESMALTE SECADO RAPIDO
TERMINADO	BRILLANTE
VARIEDAD	BLANCO, NEGRO ,TRANSPARENTE Y 12 COLORES

Propiedades principales

Esmalte alquídico de secado rápido. Su uso es igual que un esmalte alquídico de secado normal solo que tiene la ventaja de que al ser aplicado tarda muy poco el tiempo de secado y además tiene gran variedad de colores que a su vez se pueden mezclar para obtener nuevos.

Usos

Es útil para trabajos que requieren productividad por el corto plazo que ocupa para su secado total.

Se puede aplicar desde ventanas, puertas o estructuras de metal, hasta sobre acero al carbón, concreto yeso fibra de vidrio y madera.

Datos físicos

DENSIDAD	1-1.1	gs/ml
VISCOSIDAD (Brookfield a 25°C)	6,000 – 7,000	cps
SÓLIDOS EN PESO	24	%
COLOR	12	
RENDIMIENTO	8 – 10	m ² / l
SECADO	5-8	mint.

Estos datos pueden variar dependiendo del color, tipo de superficie y método de aplicación.



Aplicación

Para mejor calidad: la superficie a pintar debe estar libre de polvo y grasa. Si son superficies metálicas tener mucho cuidado de que no tengan oxidación si esto sucede, quitar lo más que se pueda y aplicar un fondo.

Si la superficie ya esta brillante se debe de quitar con una lija ya que va a perjudicar la nueva aplicación tanto en su desempeño como en el color del mismo.

Seguridad

Contiene solventes que son inflamables por lo que debe mantenerse apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la inhalación prolongada ya que origina graves daños a la salud. Evite el contacto con la piel y las salpicaduras en los ojos, de preferencia use guantes y lentes. En caso de ingestión, NO se provoque el vómito, solicite ayuda médica de inmediato. Use el producto con ventilación adecuada.

Los colores del muestrario son aproximados a los reales, estos datos son orientativos, debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por reclamaciones, se limitara al valor de compra del material y no presupone garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta, debido a la numerosa influencia de factores que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos. Para mayores informes le sugerimos consultar el departamento técnico y de control de calidad. Los valores aquí presentados son especificaciones y no datos concretos de algún lote en particular.

POLIMEROS Y PRODUCTOS QUIMICOS S. A. DE C. V.
DEPARTAMENTO TECNICO Y DE CALIDAD
01 (33) 36 35 58 74, 36 57 06 39, 36 59 37 38 EXT. 114
pppdt@prodigy.net.mx